Uygulama Alanları:

İki bileşenli (yüksek viskoziteli siyanoakrilat jel yapıştırıcı + aerosol aktivatör sprey) profesyonel hızlı montaj seti.

Ahşap profillerin 45° gönye burun köşe birleştirmelerinde, MDF taç, çıta, süpürgelik, kapı pervazı montajında ve hızlı ahşap/plastik tamiratlarında 5 – 10 saniye içinde kürleşme sağlar.

Özellikler ve Kullanım Talimatları:

Jel kıvamındaki yüksek viskozitesi sayesinde dikey yüzeylerde ve emici MDF kenarlarında akma yapmaz, yüzey tarafından emilmez.

Özel aerosol aktivatör spreyi ile temas ettiği anda saniyeler içinde anlık ve yüksek mukavemetli polimerizasyon oluşturur.

Uygulama ve Proses Parametreleri:

Proses Parametresi	Spesifikasyon / Çalışma Koşulu
Çalışma Sıcaklığı	18 – 25 °C (Oda Sıcaklığı)
Yapıştırıcı Viskozitesi (@ 20°C)	1.400 ± 200 mPa·s (Tiksotropik Jel)
Uygulama Şekli	Bir yüzeye aktivatör sprey, diğerine yapıştırıcı damlası
Kürleşme ve Sabitleme Süresi	5 – 10 saniye (Aktivatörlü anında montaj)
Tam Mukavemete Ulaşma	yaklaşık 10 – 15 dakika
Boşluk Doldurma Kapasitesi	0.20 mm'ye kadar

Teknik Veriler:

Teknik Özellik	Spesifikasyon Değeri
Kimyasal Yapı (Yapıştırıcı)	Etil Siyanoakrilat (Yüksek Saflıkta Jel)
Kimyasal Yapı (Aktivatör)	Özel Amin Hızlandırıcı + Heptan Gazı
Yoğunluk (Density @ 20°C)	yaklaşık 1.05 ± 0.02 g/cm³
Katı Madde Oranı	% 100 (Solventsiz Jel)
Kurumuş Film Görünümü	Şeffaf Sert ve Cam Gibi Dayanıklı Bağ
Sıcaklık Dayanımı	-20 °C ile +80 °C arası

Performans Metrikleri ve Skorlar:

Kürleşme Hızı (5-10 Saniye)	**100 / 100**
Gönye Köşe Birleştirme Gücü	**99 / 100**
Dikey Yüzey Akmama (Tiksotropi)	**98 / 100**
Emici MDF Yüzey Tutunması	**97 / 100**
Uygulama Pratikliği	**100 / 100**

Ferhatpaşa Mah. 15. Sok. No:88 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0850 532 02 91 | info@mayertutkal.com.tr | www.mayertutkal.com.tr
ISO 9001:2015 Sertifikalı Kalite Yönetim Sistemi
Mayer Endüstriyel Yapıştırıcı Çözümleri A.Ş.

Temizlik:

Taşan taze yapıştırıcı kalıntıları aseton veya Mayer Siyanoakrilat Çözücü ile temizlenir.

Depolama ve Raf Ömrü:

Serin, kuru ve doğrudan güneş görmeyen yerde (5 – 20 °C) saklanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.

Ambalaj Şekli:

200 ml + 65g / 400 ml + 100g / 500 ml + 125g Set Koli (24/48 Adet).

Önemli Uyarılar ve Yasal Sorumluluk Reddi:

Cildi ve gözleri saniyeler içinde yapıştırır. Çocuklardan uzak tutunuz.

Aktivatör spreyi alev kaynaklarına püskürtmeyiniz.

Mayer Tutkal Mühendislik ve Kalite Standartları:

ISO 9001:2015 sertifikalı üretim.

Anlık polimerizasyon kalite denetimi.

Yüksek saflıkta etil siyanoakrilat formülasyonu.

Ferhatpaşa Mah. 15. Sok. No:88 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0850 532 02 91 | info@mayertutkal.com.tr | www.mayertutkal.com.tr
ISO 9001:2015 Sertifikalı Kalite Yönetim Sistemi
Mayer Endüstriyel Yapıştırıcı Çözümleri A.Ş.